

Cink Sörét



Öntött Cink sörét legfőképp Alumínium, Zinc és Magnézium öntvények felületi tisztítására és sorjátlanításra alkalmas. Mivel fajsúlya az acélhoz közeli de a keménysége jóval alacsonyabb, a sorjátlanítás/szórás során a felületi anyagleválasztása nagyon minimális. Alumínium szóróanyagok kiváló alternatívája, használatával jelentősen csökkenthető a szórás közbeni por-robbanás esélye. Szórás után fehér fényes felületet eredményez.

Felhasználási mód:

- Szemcseszórás
- Sorjátlanítás

Kiszórási mód:

- Turbinás szemcseszórási technológiával
- Szabadsugaras szemcseszórási



Tulajdonságok

Keménység	HV 38-55/HV45-60
Alak	Gömb
Több osztályozásban	0.3 mm- től 3 mm-ig

Kémiai összetétel

Fe	0.004 %
Zn	99.99 %
Al	0.003 %
Co	0.002 %
Cu	0.001 %

Csomagolás

Vevő elvárások szerint
